

水溶性離型剤 ダイスリックNo.100S

ダイスリック№.100Sは、従来品よりも高温金型部での局部焼付防止と、なおかつ高温域での付着性を高めたノンピグメントエマルジョンタイプの新しい水溶性焼付防止剤です。 **ダイスリック№.100S**は金型高温時での付着性が良く、アルミ合金の金型への溶着を防止し、品質の改善と生産性の向上に貢献します。

性 状 外観 乳白色エマルジョン

引火点 無し

比重 (15°C) 0.99

粘度 (25℃) 4. 0 mPa・s

PH 9.8

使用方法 1. 水で適宜希釈してご使用ください。

2. 希釈倍率は ADC 1 0、1 2 の場合 1 0 0 ~ 1 5 0 倍位に希釈してご使用下さい。また 溶解温度の高いハイシリコン合金や純アル等 においては 8 0 倍前後でご使用下さい。

洗 浄 ダイスリック No.100S においては、高温付 着剤が含有されておりますので、鍍金・塗装・

アルマイト処理等の表面処理については、<u>よ</u>り確実なアルカリ洗浄又は、溶剤洗浄等の前

処理を行って下さい。

保 管 水分の蒸発や異物混入を避けるため容器は必

ず密閉し、冬期の凍結を避けるためにできる 限り室内で保管して下さい。また、安定した エマルジョン状態にてご使用頂くため、商品

の保管期限は6ヶ月以内として下さい。

荷 姿 20kg 入ペール缶、200kg 入ドラム缶